

POUR INTÉRIEUR**Le + produit :**

Couvre parfaitement les bandes de joints.

SOLO

Pour la mise en peinture des surfaces intérieures : plâtre ; papier peint ; plafond ; toile de verre ; anciennes peintures lessivées ; dalle polystyrène...
S'applique en sous couche et en finition.

Recommandé en première mise en peinture des locaux neufs.

TEINTES

BLANC FORT

QUALITES PRINCIPALES

Excellent arrondi

Lavable

Séchage rapide

Haut pouvoir garnissant

Haut pouvoir couvrant

CARACTERISTIQUES (MESURÉES EN BLANC)

Présentation	: Liquide épais
Finition	: Mat
Densité	: 1,6 +/- 0,05
Extrait sec en poids	: 63,27 % En vol : 41,91 %
Rendement théorique	: 10 m ² /L / couche
Conditionnement	: 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L

ENVIRONNEMENT & SANTE

CLASSIFICATION AFNOR : NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2

CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 75g/l* (2007), 30g/l* (2010).

Ce produit contient un maximum de 1g/l de COV * g/l de produit prêt à l'emploi.

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU PRODUIT

Application au pinceau/rouleau : PRET A L'EMPLOI

Application au pistolet : 10-15 % à l'eau

Ne pas appliquer à une température <7°C et >25°C

METHODE D'APPLICATION

Mode d'application : A la brosse, rouleau ou pistolet (buse 0.60 à 0.70 mm)

Nombre de couches : Application en deux à trois couches

Rendement théorique : 10 m²/L par couche

Préparation support : Les fonds neufs ou déjà peints doivent être correctement nettoyés et brossés (béton, ancien, crépi, plâtre..) et doivent être sains, secs et solides.

SECHAGE

A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Hors poussière : Moins d'1 heure

Sec : 2 - 3 heures

Recouvrable : 4 - 5 heures

Dur à cœur : 72 heures

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVATION & STOCKAGE 12 mois en emballage fermé d'origine. Craint pas le gel.

HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 2023

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.