

PEINTURE SMART

Peinture pour TRAFIC MODERE. Pour sol béton y compris ciment, ragréage, enrobé et bitume POUR ESCALIERS, BALCONS, PARKINGS, BUANDERIES, CAVES, MARQUAGES, PARKINGS, PASSAGES PIETONS

A base de résine en émulsion, cette PEINTURE RESINE est écoresponsable. Résistante aux hydrocarbures, séchage en 10 minutes, sans odeur, sans solvant, grande facilité d'application.

POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR

Le + produit :

ANTIDERAPANTE - Sèche en 10 minutes - Très facile à peindre
Sans odeur. Ne s'écaille pas. Résistante aux hydrocarbures

DESRIPTIF

Fabrication exclusive, innovante, cette peinture monocomposante à base de résine en émulsion est recommandée pour la mise en peinture des sols béton neufs mais convient également pour les sols bitumeux et l'enrobé. Résistante aux hydrocarbures. Séchage en 10 minutes seulement. Sans odeur. Très haut rendement et grande facilité d'application

DESTINATION

Supports Convient pour tous les sols en béton bruts, y compris ragréages : escaliers, descentes de garage, balcons, buanderies et en règle générale partout où une recirculation rapide est demandée ainsi qu'une qualité antidérapante.

Lieu Intérieur & extérieur

TEINTES

BLANC – NOIR – NATURE LIN – TERRE DE SIENNE – NATURE OMBRE - GRIS BETON RAL 7023 – NATURE GRIS – FICELLE – GRIS ELEPHANT - VERT DE GRIS

QUALITES PRINCIPALES

Facile à peindre

Excellent pouvoir couvrant

Séchage ultra rapide : 10 minutes à 20°C et 60% H.R.

S'applique dès une température de 5°C jusqu'à 25°C

Nettoyage des outils à l'eau

Ne s'écaille pas

Naturellement lisse et antidérapante

Très bonne résistance à l'abrasion et aux agents chimiques (fioul, carburant diesel, acide chlorhydrique 23% <24h, acétone <24h)

PRECAUTIONS

Résistance à l'usure : modérée. Eviter les applications dans les garages à forte circulation. La finition mate est plus antidérapante que la finition satinée. La finition satinée est plus résistante à la salissure que la finition mate. Les sols neufs ne peuvent être peints avant un délai de 28 jours.

CARACTERISTIQUES (mesurées en blanc)

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine. A l'abri du gel et de la chaleur

Finition : mate ou satin

Densité : 1,6 +/- 0,05. Variable selon les teintes

Extrait sec en poids : 72 % +/- 2

Rendement théorique : 10m²/ L /couche. Très variable selon la porosité du support

Conditionnement : 1L - 5L

ENVIRONNEMENT & SANTE

CLASSIFICATION AFNOR : NFT 36005 Famille 1 Classe 7b2

CLASSIFICATION COV (Directive 2004-42 / CE)

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

PEINTURE SMART

MODE D'EMPLOI

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, **secs et adhérents** (faire les tests selon la fiche CONSEILS SOL HYDRO ERIKA 2024) avant toute mise en peinture

PREPARATION DU PRODUIT

Agiter avant d'appliquer. Vérifier que la teinte est conforme. Faire un essai d'application afin de vérifier que la qualité produit, le rendement, la finition, l'application ainsi que toutes les caractéristiques correspondent à celles souhaitées. Mesurer également la consommation au m² afin de vérifier que vous avez assez de peinture pour votre projet. Vérifier la température qui doit être entre 5°C et 25°C dans l'air, sur le support, pendant l'application et la toute la phase de séchage.

OUTILS NECESSAIRES

Pinceau à rechampir (rond à bout pointu) pour les angles et le rechampis.
Rouleau antigoutte poil 12mm de 10 cm pour les petites surfaces ou 18cm pour les grandes surfaces. **Gants** et vêtement de protection. Eventuellement bâche de protection, papier collant, bac à peindre avec grille.

METHODE D'APPLICATION

A la brosse ou au rouleau

SOL TRES POREUX ou POREUX :

Pour une finition MATE (la plus antidérapante) : DILUER la 1^{ère} couche avec 20 % de FIXATEUR puis 2^{ème} couche pure dès 1h plus tard.

Pour une finition SATIN (la moins salissante) Diluer avec 20% de FIXATEUR et appliquer en 2 couches à 1 heure d'intervalle

SOL NON POREUX : Appliquer 1 couche d'UNIVERSEL Laisser sécher jusqu'au lendemain puis appliquer 1 couche de SOL MINUTE pur non diluée pour une finition mate ou diluée avec 20% de FIXATEUR pour une finition satinée

MARQUAGE PARKING OU PIETON

PRET A L'EMPLOI si le sol est sain. Application en 1 couche. Par temps très chaud humidifier le sol préalablement à l'application

Par forte chaleur la peinture épaisit rapidement, procéder à une mise en peinture rapide ou rajouter éventuellement un peu d'eau lors de l'application.

SECHAGE A 20 °C et 60 % H.R. (le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide)

Sec : 10 minutes

Recouvrable : 1 heure

Dur et re circulaire : 3 heures

NETTOYAGE DES OUTILS A l'eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVATION & STOCKAGE 12 mois en emballage fermé d'origine. Stocker à l'abri du gel.
IMPORTANT

HYGIENE & SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Aérer pendant l'application. Etiquetage suivant directive en vigueur.

FICHE TECHNIQUE N°11 - Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes – 01/2024

La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes DTU en vigueur.